ООО «Новоуральский бетонный завод»
инн 6629013710 кпп 662901001
624130 Свердловская обл., г.Новоуральск ,
ул. Монтажников, д. 3, кор. Б
р/сч 40702810016170034078 к/сч 30101810500000000674
Уральский банк сбербанка РФ г.Екатеринбург
БИК 046577674 ОКВЭД 26.63 ОКПО-57665618
ОГРН 1026601725358
Тел/факс (34370)4-67-14(15) E-mail: nov_beton@mail.ru
По техническим вопросам: тел./факс (34370) 2-56-01 E-mail: pto-beton@mail.ru
Директор Сгибнев Валерий Федорович тел.(34370)2-56-01

Свидетельство об аттестации лаборатории №815 выдано 01 июля 2016г., действительно до 01 июля 2019г., выдано ФБУ «УРАЛТЕСТ».

ОБРАЗЕЦ НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО							№ 46/18 От 26.06.2018 г.
1	Заказчик: **Артель старателей «Нейва»** Россия, Свердловская обл, г. Невьянск, ул.Вайнера, д. 86/Б						Договор № 34 от 08.06.16
2	Место отбора пробы						участок «Нейва»
3	Размер фракции, мм						0 - 5
4	Масса лабораторной пробы						5 кг
5	Зерновой состав, % (прошло через сито с отверстиями, мм):						
Размер отверстий сит, мм		2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	менее
Частные остатки, %		18,8	17,0	28,4	22,0	10,0	3,8
Полные остатки, %		18,8	35,8	64,2	86,2	96,2	
6	Модуль крупности						3,0
7	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе						2,9
8	Насыпная плотность в сухом состоянии, кг/м^3						1519
9	Класс песка						II
10	Содержание зерен крупностью, % по массе					Факт.	Норм.
		Св. 10 мм				0,1	5
		Св. 5 мм				7,9	15
		Полный остаток на сите 063				64,2	Свыше 45 до 65
		Менее 0,16 мм				8,6	15

Испытание проведено по ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

Заключение: Песок природный фракции 0-5 мм II класса, по модулю крупности классифицируется как крупный, соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».

Начальник лаборатории Скорынина С.В.

Протокол действителен только для образцов, подвергнутых испытаниям.